

DATA SHEET

50118700 OXIDO DE HIERRO ROJO SINTETICO

07/07/2026 v1.3

1. PRODUCT IDENTIFICATION

Description RED IRON OXIDE. Fe2O3

Application Raw material for the ceramics industry.

2. CHEMICAL COMPOSITION

Los óxidos metálicos con concentraciones inferiores a 0,05% no han sido determinados.

Li ₂ O	ZnO	Cr ₂ O ₃	CaF ₂	LOI	0,7
Na ₂ O	MnO	B ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃		
K ₂ O	CdO	V ₂ O ₅	P ₂ O ₅		
MgO	CoO	MnO ₂	BeO		
CaO	NiO	SiO ₂	CeO ₂		
SrO	Al ₂ O ₃	TiO ₂	CuO		
BaO	Fe ₂ O ₃ 96,1	ZrO ₂	Pr ₂ O ₃		
PbO	Sb ₂ O ₃	SnO ₂			

3 PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES

Aspect Red powder
Color(fired) Red iron.

4. COLORIMETRY

* By Minolta ChromaControl (S)

L: n.a. a: n.a. b: n.a.

5. DILATOMETRY

* Data obtained with dilatometer BÄHR mod. DIL 801 L 10⁻⁷ C⁻¹

(25-300)C°	(50-300)C°	(300-500)C°	(500-600)C°	Tª Transformation	Tª Softening	Melting point
				C°	C°	1565 C°

6. GRANULOMETRIC DISTRIBUTION (WET WAY)

* Data obtained by Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

>10µ	>25µ	>40µ	>70µ	>120µ	D50µ
28.1	6.2	4.5	2.9	0.7	6.4

7. RECOMMENDATIONS ON GLAZED OBJECTS INTENDED FOR CULINARY USE

Raw material .

Notes: n.a (not applicable), n.d (no information available), p.n (negative tests)



C/ Aviación 44, 46940 Manises, Valencia - España
+34961545588
admon@prodesco.es
www.prodesco.es

Los datos incluidos en esta ficha han sido obtenidos en las condiciones específicas del proceso de control de calidad de PRODESCO S.L. y son sólo a título informativo, no suponiendo relación contractual alguna..