

FICHA TÉCNICA

20777904 'ESMALTE GRES O-10582 NARANJA POLVO

21/11/2025 v1.3

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Descripción: ESMALTE NARANJA. Pertenece a la serie de esmaltes reactivos de alta temperatura con contenido en Zinc y Rutilo. El acabado final del esmalte puede ser brillante semi opaco con tonos azulados pudiendo generar cristalizaciones con ciclos de cocción muy largos. Por ser un esmalte reactivo el resultado dependerá de: la pasta utilizada, la temperatura, ciclo y atmósfera del horno. Compuesto de Frita. N° CAS: 65997-18-4.

Aplicación: Se puede colorear con los Óxidos metálicos naturales y con algunos colorantes calcinados de la Serie "P" que sean compatibles con el Ox. Zinc.
Se puede esmaltar a pistola, inmersión, campana y pincel tanto en monococción como bicocción. Para esmaltado en monococción y aplicación a pincel aconsejamos la adición de Monocol V. Rango de temperaturas 1220°C -1340°C, temperatura recomendada de 1260°C. Se aconseja hacer ensayo previo de aplicación y cocción en las temperaturas extremas.

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA

Los óxidos metálicos con concentraciones inferiores a 0,05% no han sido determinados.

Li ₂ O:	ZnO:	10-20	Cr ₂ O ₃ :	CaF ₂ :	
Na ₂ O:	1-5	MnO:	B ₂ O ₃ :	Bi ₂ O ₃ :	Cd(S,Se) en ZrSiO ₄ 10-20
K ₂ O:	1-5	CdO:	V ₂ O ₅ :	P ₂ O ₅ :	MEDIUM 0-0.5
MgO:	0-0.5	CoO:	MnO ₂ :	BeO:	PPC 1-5
CaO:	1-5	NiO:	SiO ₂ :	CeO ₂ :	
SrO:		Al ₂ O ₃ :	20-40	TiO ₂ :	1-5
BaO:		Fe ₂ O ₃ :	0-0.5	ZrO ₂ :	0-0.5
PbO:		Sb ₂ O ₃ :		SnO ₂ :	
				Pr ₂ O ₃ :	

3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Polvo naranja
Color(cocido): Naranja

4. COLORIMETRIA

Por Minolta ChromaControl (S) D-65 A10o G: O-O

L: 69.29 a: 23.27 b: 50.06

5. DILATOMETRIA

Datos obtenidos con dilatómetro BÄHR mod. DIL 801 L 10^{-7} C^{-1}

(25-300) C°	(50-300)C°	(300-500)C°	(500-600)C°	T ^a Transformación	T ^a Reblandecimiento	Pto. Fusión C°
58.4	58.3	64.5	75.3	659 C°	840 C°	>1150 C°

6. DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA (VÍA HÚMEDA)

Datos obtenidos por Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

>10µ	>25µ	>40µ	>70µ	>120µ	D50µ
43.9	18.3	8	1.7	0	7.9

7. RECOMENDACIONES SOBRE OBJETOS ESMALTADOS DESTINADOS A USO CULINARIO

Contiene Pigmento encapsulado que contiene Cadmio. Para poder certificar su uso en la fabricación de objetos culinarios se deberán someter las piezas terminadas a un análisis de Solubilidad de Cadmio efectuado por un laboratorio acreditado .

Notas: n.a (no aplicable), n.d (no se dispone de información), p.n (pruebas negativas)

 PRODESCO S.L.

C/ Aviación 44, 46940 Manises, Valencia - España
+34961545588
admon@prodesco.es
www.prodesco.es

Los datos incluidos en esta ficha han sido obtenidos en las condiciones específicas del proceso de control de calidad de PRODESCO S.L. y son sólo a título informativo, no suponiendo relación contractual alguna.