

# FICHA TÉCNICA

22192307 'ESMALTE PR-211-B TRANSP. ATOMIZADO

05/02/2025 v1.5

## 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Descripción: Esmalte transparente brillante para pasta blanca, alfarería tradicional y azulejo rústico. Recomendamos su uso sobre Engobe Blanco o la base blanca PR-120-BB que proporciona Blancura y gran brillo. Compuesto de Frita. N° CAS: 65997-18-4.

Aplicación: Esmaltado a pistola, baño, campana. Se puede colorear con la Serie de colorantes "P" y con Óxidos Naturales con muy buen rendimiento de color, sobre todo con los colores muy vivos. Se puede decorar a pincelo serigrafía bajo esmalte con nuestra serie de Ox. Colorantes Decorativos "SERIE CD S/Pb", "Serie Decor" con Plomo. La temperatura de cocción aconsejada varía entre (960-1020° C).

## 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA Los óxidos metálicos con concentraciones inferiores a 0,05% no han sido determinados.

Li <sub>2</sub> O:		ZnO:		Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :		CaF <sub>2</sub> :	
Na <sub>2</sub> O:	1-5	MnO:		B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	1-5	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	MEDIUM 0-0.5
K <sub>2</sub> O:	1-5	CdO:		V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :	PPC 0.5-1
MgO:	0-0.5	CoO:		MnO <sub>2</sub> :		BeO:	
CaO:	1-5	NiO:		SiO <sub>2</sub> :	20-40	CeO <sub>2</sub> :	
SrO:		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	5-10	TiO <sub>2</sub> :	0-0.5	CuO:	
BaO:		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	0-0.5	ZrO <sub>2</sub> :		Pr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	
PbO:	40-80	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :		SnO <sub>2</sub> :			

## 3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Polvo blanco  
Color(cocido): Transparente brillante

## 4. COLORIMETRIA Por Minolta ChromaControl (S) D-65 A 10o G: O-O

L: n.a a: n.a b: n.a

## 5. DILATOMETRIA Datos obtenidos con dilatómetro BÄHR mod. DIL 801 L $10^{-7} C^{-1}$

(25-300) C°	(50-300)C°	(300-500)C°	(500-600)C°	Tª Transformación	Tª Reblandecimiento	Pto. Fusión C°
68.7	68.0	72.6	231.1	535 C°	600 C°	>800 C°

## 6. DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA (VÍA HÚMEDA) Datos obtenidos por Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

>10µ	>25µ	>40µ	>70µ	>120µ	D50µ
67.1	35.5	18.4	4.7	0.1	17.0

## 7. RECOMENDACIONES SOBRE OBJETOS ESMALTADOS DESTINADOS A USO CULINARIO

Compuesto de frita de Plomo. Para poder certificar su uso culinario se deberán someter las piezas terminadas a un Análisis de Solubilidad de Plomo que deberá ser efectuado por un Laboratorio acreditado para este fin.

Notas: n.a (no aplicable), n.d (no se dispone de información), p.n (pruebas negativas)

 PRODESCO S.L.

C/ Aviación 44, 46940 Manises, Valencia - España  
+34961545588  
admon@prodesco.es  
www.prodesco.es

Los datos incluidos en esta ficha han sido obtenidos en las condiciones específicas del proceso de control de calidad de PRODESCO S.L. y son sólo a título informativo, no suponiendo relación contractual alguna.