



**FICHA TÉCNICA**  
**CEMENTO REFRACTARIO**  
**MP-140**

---

Refractario líquido para juntas de endurecimiento al aire. Mortero para unión de ladrillos refractarios

COMPOSICIÓN: Base Silico-Aluminoso  $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 = 96\%$ .

$\text{Fe}_2\text{O}_3$  0,3 %

CaO 0,4 %

APLICACIÓN : Listo para su uso. Aplicación con espátula. (Ver hoja de uso)

**PROPIEDADES FÍSICAS**

Temperatura de clasificación 1400 °C ISO 1927-1

Porosidad aparente (Seco 110°C )28,00 % ISO 1927-6

**OBSERVACIONES**

Para juntas de ladrillo hasta el 45% de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .

Envases de 5 kg y 25 kg.

Caducidad en bidón bien tapado 1 año.

*No duden en contactar con nuestro Departamento Técnico para cualquier duda o aclaración.*

**Tienda**

Balmes, 29  
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 88 21  
latienda@prodesco.es  
<http://prodesco.es>

**Fábrica**

Aviación, 44  
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88  
admon@prodesco.es  
<http://prodesco.es>