

PASTA CERAMICA TIPO MAYOLICA

TEMPERATURA COCCION: 1010° - 1040°C

COLOR EN COCIDO: SEMI-BLANCO

ABSORCIÓN DE AGUA: 16-20 % (EN ISO 10545-3)

COEFICIENTE DE DILATACIÓN: α ($T_{amb}-100^{\circ}C$) $64-66 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}C^{-1}$ (EN ISO 10545-8)

RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION: $\geq 140 \text{ N}$ (EN ISO 10545-4)

MODULO DE ROTURA: $\geq 11 \text{ N/mm}^2$ (EN ISO 10545-4)

No duden en contactar con nuestro Departamento Técnico para cualquier duda o aclaración.

Tienda

Balmes, 29
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 88 21
latienda@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Fábrica

Aviación, 44
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88
admon@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Fecha: 03/03/2025