



ENGOBE PLACAS PYROMULL

Pintura refractaria para protección de refractarios hasta 1550°C. Revestimiento refractario líquido de endurecimiento cerámico. Ideal para rodillos, placas, inferior de azulejos y cucharas para evitar adherencias de escorias.

COMPOSICIÓN: Base Alúmina

Al₂O₃ 81 %

SiO₂ 17 %

PROPIEDADES FÍSICAS:

Temperatura de clasificación 1550 °C ISO 1927-1

Densidad aparente (Seco 110°C) 2,90 Kg/dm³ ISO 1927-6

Temperatura de Fusión 1.700°C.

APLICACIÓN:

Con Brocha, Espátula o pulverización.

Rendimiento aproximado: 0,5 - 1 kg/m² (Los rendimientos pueden variar dependiendo del acabado de la pieza a recubrir y de las capas que se quieran realizar)

OBSERVACIONES

Envases botes de 3,5 kg y 20 kg.

Caducidad en bidón bien tapado 1 año.

No duden en contactar con nuestro Departamento Técnico para cualquier duda o aclaración.

Tienda

Balmes, 29
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 88 21
latienda@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Fábrica

Aviación, 44
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88
admon@prodesco.es
<http://prodesco.es>