

FICHE TECHNIQUE

22192107

ESMALTE PR-17 TR. MATE S/Pb. ATOMIZ

17/02/2025 v1.4

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Description Émail transparent et mat adapté à une utilisation sur la pâte blanche. Il est recommandé d'essayer les pâtes rouges, terra cotta, poterie et pâtes colorées car le résultat de la couleur de la pâte peut varier en fonction de l'épaisseur de l'application. Composé de Fritte. N° CAS: 65997-18-4.

Application Il peut être appliqué : par trempage, pulvérisation, et toute méthode mécanique d'application. Il peut être coloré avec notre série de pigments "P", en gardant qu'il contient du Zn. Il est recommandé de faire essai préalable de coloration avec des oxydes naturels et cycles de cuisson supérieurs à 1080 °C. La "Série CD" de couleurs peut être utilisée pour la décoration. La température recommandée de cuisson varie entre 980-1080° C.

2. COMPOSITION CHIMIQUE

Les oxydes métalliques avec des concentrations inférieures à 0,05 % n'ont pas été déterminés.

Li ₂ O		ZnO	20-40	Cr ₂ O ₃		CaF ₂		
Na ₂ O	5-10	MnO		B ₂ O ₃	5-10	Bi ₂ O ₃		LOI
K ₂ O	0-0.5	CdO		V ₂ O ₅		P ₂ O ₅		0.5-1
MgO	0-0.5	CoO		MnO ₂		BeO		
CaO	5-10	NiO		SiO ₂	40-80	CeO ₂		
SrO		Al ₂ O ₃	1-5	TiO ₂	0-0.5	CuO		
BaO	5-10	Fe ₂ O ₃	0-0.5	ZrO ₂		Pr ₂ O ₃		
PbO		Sb ₂ O ₃		SnO ₂				

3 PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect Poudre blanche
Couleur (cuit) Transparent mat

4. COLORIMÉTRIE

* Par Minolta ChromaControl (S)

L: n.a a: n.a b: n.a

5. DILATOMÉTRIE

* Données obtenues avec un dilatomètre BÄHR mod. DIL 801 L 10^{-7} C^{-1}

(25-300)C°	(50-300)C°	(300-500)C°	(500-600)C°	T ^a Transformation	T ^a Ramollissement	Point de fusion
76.2	75.7	83.4	191.9	557 C°	666 C°	>750 C°

6. RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE (VOIE HUMIDE)

*Données obtenues par Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

>10μ	>25μ	>40μ	>70μ	>120μ	D50μ
58.7	27.8	12.5	2	0	13.3

7. RECOMMANDATIONS SUR LES OBJETS EMAILLES DESTINES A UN USAGE CULINAIRE

Formulé sans plomb ni cadmium.

Remarques : n.a (sans objet), n.d (aucune information disponible), p.n (tests négatifs)

 PRODESCO S.L.

C/ Aviación 44, 46940 Manises, Valencia - España
+34961545588
admon@prodescos.es
www.prodescos.es

Les données fournies ont été obtenues dans les conditions spécifiques du processus de contrôle de qualité de PRODESCO S.L. et sont à titre informatif uniquement, sans supposer aucune relation contractuelle.