

FICHE TECHNIQUE

41132504 ESM. EOSP-25 OPACO MARRON POLVO

22/10/2024 v1.3

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Description	EMAIL OPAQUE BRILLANT MARRON . Appartient à la gamme d'émaux "EOSP", conseillé pour l'application en pièces culinaires. Composé du Fritte. N° CAS: 65997-18-4
Application	L'émail peut être appliqué au bain, sérigraphie ou par pulvérisation, en biscuit de pâte blanche ou rouge. La température d'utilisation varie entre 980°C-1150°C. Ils peuvent être utilisés à des températures plus élevées pour obtenir les mêmes ou d'autres finitions, en dépendent de la pâte utilisée.

2. COMPOSITION CHIMIQUE Les oxydes métalliques avec des concentrations inférieures à 0,05 % n'ont pas été déterminés.

Li ₂ O	5-10	ZnO	1-5	Cr ₂ O ₃		CaF ₂	
Na ₂ O		MnO		B ₂ O ₃	10-20	Bi ₂ O ₃	Cr-Fe-Zn 5-10
K ₂ O	1-5	CdO		V ₂ O ₅		P ₂ O ₅	LOI 0-0.5
MgO	0-0.5	CoO		MnO ₂		BeO	
CaO	5-10	NiO		SiO ₂	40-80	CeO ₂	
SrO		Al ₂ O ₃	5-10	TiO ₂	0-0.5	CuO	
BaO	1-5	Fe ₂ O ₃	0-0.5	ZrO ₂	1-5	Pr ₂ O ₃	
PbO		Sb ₂ O ₃		SnO ₂			

3 PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Poudre beige
Couleur (cuit)	Marron brillant

4. COLORIMÉTRIE * Par Minolta ChromaControl (S)

L: 41.9	a: 15.8	b: 14.9
---------	---------	---------

5. DILATOMÉTRIE * Données obtenues avec un dilatomètre BÄHR mod. DIL 801 L 10⁻⁷ C⁻¹

(25-300)C°	(50-300)C°	(300-500)C°	(500-600)C°	T ^a Transformation	T ^a Ramollissement	Point de fusion
59.95	59.43	63.04	99.04	592 C°	668 C°	>850 C°

6. RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE (VOIE HUMIDE) *Données obtenues par Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

>10µ	>25µ	>40µ	>70µ	>120µ	D50µ
60	30	13	2	0	15.5

7. RECOMMANDATIONS SUR LES OBJETS EMAILLES DESTINES A UN USAGE CULINAIRE

Formulé sans plomb ni cadmium.

Remarques : n.a (sans objet), n.d (aucune information disponible), p.n (tests négatifs)



C/ Aviación 44, 46940 Manises, Valencia - España
+34961545588
admon@prodesco.es
www.prodesco.es

Les données fournies ont été obtenues dans les conditions spécifiques du processus de contrôle de qualité de PRODESCO S.L. et sont à titre informatif uniquement, sans supposer aucune relation contractuelle.