

FICHE TECHNIQUE

ENGOBE REFRACTAIRE POUR PLAQUES

Engobe pour le revêtement d'éléments réfractaires tels que des plaques réfractaires, des rouleaux de four, ... augmente la résistance chimique et empêche l'adhérence par fusion.

Analyse chimique :

SiO_2 20-21 %

Al_2O_3 36-37%

$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ 0,1%

$\text{CaO} + \text{MgO}$ 6,2-6,6 %

$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 0,1%

ZrO_2 35,8-36,4 %

Préparation : Diluez 1 kg de poudre dans 800 cc d'eau pour une densité de travail de 1650-1700 g / l.

Application : Il est recommandé d'appliquer une fine couche avec un rouleau, l'éponge ou une brosse.

Température : 1000°-1200°C

Présentation : Poudre en sachets de 1 kg et sacs de 25 kg.

N'hésitez pas à contacter notre service technique pour toute question ou clarification.

Tienda

Balmes, 29
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 88 21
latienda@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Fábrica

Aviación, 44
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88
admon@prodesco.es
<http://prodesco.es>