

Se trata de una colección de esmaltes para alfarería formulados sin Plomo ni Cadmio, con un brillo y calidad superficial sobresalientes. Para poder certificar su uso culinario se deberán someter las piezas terminadas a un Análisis de Solubilidad de Plomo que deberá ser efectuado por un Laboratorio acreditado para este fin.

Aunque se pueden aplicar en todo tipo de pastas rojas, pastas blancas y pastas chamotadas, las características particulares de cada uno de ellos hacen que, en cada caso, estén más indicados unos u otros para obtener un resultado óptimo.

En pastas rojas, incluso en las destinadas a fuego directo, admiten la monococción, siendo aconsejable la adición de MONOCOL V (5%).

Pueden cocerse en ciclos de cocción tradicionales y en cocciones rápidas admitiendo un amplio rango de temperaturas entre 930°-1020 °C.

REFERENCIAS Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS:

XP-3043 MIEL (930-980°C)

C/4 MIEL (930-980°C)

XP-3128 CANELA (930-980°C)

XP-3085 AZUL (930-980°C)

XP-3048 VERDE (960-1050°C)

XP-3025 VERDE (960-1050°C)

XP-3072 NEGRO (960-1050°C)

5600 COÑAC (980-1050°C)

No duden en contactar con nuestro Departamento Técnico para cualquier duda o aclaración.

Tienda

Balmes, 29
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)
(+34) 96 154 88 21
latienda@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Fábrica

Aviación, 44
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)
(+34) 96 154 55 88
admon@prodesco.es
<http://prodesco.es>