

## **SÉRIE 17 LUSTRÉS**

---

La collection se compose de 8 Émaux à Effets Lustrés formulés sans plomb dans leur composition.

Il est recommandé d'utiliser un biscuit de pâte rouge, terre cuite ou pâte blanche pour un meilleur développement du métallisé. Les résultats peuvent varier selon l'application et la température de cuisson ; il est donc conseillé de réaliser un test initial dans vos conditions de travail.

### **APPLICATION:**

Par pulvérisation pour une meilleure homogénéisation de la couche, mais en gardant toujours à l'esprit que :

- Un excès de couche provoque le décrochement de l'émail car ce type d'émail est très fondant.
- Un défaut de couche produit une transparence et aucun développement de la métallisation.

Température de cuisson : 980 °C – 1050 °C en atmosphère oxydante. Une fois la température atteinte, ces émaux nécessitent un maintien de température de 30 à 40 minutes.

Ils n'interfèrent pas et n'entraînent pas la cuisson avec d'autres émaux d'une fournée.

### **LA SÉRIE SE COMPOSE DES RÉFÉRENCES SUIVANTES :**

ESM. E-17/46 LUSTRE NOIR  
ESM. E-17/71 LUSTRE CUIVRE  
ESM. E-17/73 LUSTRE LILAS  
ESM. E-17/87 LUSTRE CUIVRE  
ESM. E-17/81 LUSTRE NOIR  
ESM. E-17/50 LUSTRE FER  
ESM. E-17/51 LUSTRE CUIVRE  
ESM. E-17/69 LUSTRE NOIR

*Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique pour toute question ou clarification.*

---

#### **Boutique**

Balmes, 29  
46940 Manises Valencia (Spain)

(+34) 96 154 88 21  
latienda@prodesco.es  
http://prodesco.es

#### **Usine**

Aviación, 44  
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88  
admon@prodesco.es  
http://prodesco.es