

SÉRIE CRAQUELES s/Pb

Il s'agit d'une gamme de 12 Émaux opaques, brillants et craquelés. Formulés sans plomb dans leur composition. Ils sont aussi recommandés pour la technique du Raku, car ils conservent leur stabilité de couleur, contrastant ainsi avec les effets de la pâte réduite.

APPLICATION : il est possible d'utiliser un biscuit de pâte blanche, rouge ou pâte réfractaire dans la technique du Raku.

Il est possible d'émailler par immersion, mais nous recommandons d'utiliser un pistolet pulvérisateur pour une meilleure homogénéisation de la couche, en gardant toujours à l'esprit que :

- Un excès de couche produit un craquelage peu homogène
- Un défaut de couche produit une transparence et un mauvais développement des fissures
- Selon le coefficient de dilatation de la pâte utilisée, le craquelage peut être plus ou moins importante, surtout si elle est utilisée dans des pâtes à coefficient élevé où l'émail ne se craquelle pas.

L'émail de base pour toute la série est ÉMAIL 5895 BLANC CRAQUELÉ

La température de cuisson varie de 930 °C à 1020 °C. La température recommandée est de 980 °C. Une fois la pièce cuite, il est recommandé d'attendre 24 heures, puis d'appliquer du «bitume de Judée» à l'aide d'un chiffon pour accentuer l'effet craquelé.

ÉM. 5931 JAUNE	ÉM. 5938 BLEU CIEL
ÉM. 5932 CORAIL	ÉM. 5939 VERT BRILLANT
ÉM. 5933 ROUGE	ÉM. 5940 BRUN
ÉM. 5934 BLEU COBALT	ÉM. 5941 TERRE CUITE
ÉM. 5935 VERT VICTORIA	ÉM. 5942 NOIR
ÉM. 5936 MAUVE	ÉM. 5937 TURQUOISE

Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique pour toute question ou clarification.

Boutique

Balmes, 29
46940 Manises Valencia (Spain)

(+34) 96 154 88 21
latienda@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Usine

Aviación, 44
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88
admon@prodesco.es
<http://prodesco.es>